

Sense of Marble

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Typ výrobku	EN 1307	Textilní podlahové krytiny	
Certifikace kvality		ISO 9001 ISO 14001	
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Struktura vláknů	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Print	
Primární podklad	ISO 2424	Polyester - Polyamide fleece	
Celková tloušťka	ISO 1765	6,70 mm (0,26 ")	
Výška vlasu	ISO 1766	5 mm (0,20 ")	
Celková hmotnost vlasu	ISO 8543	1800 g/m ² (53,1 oz/yd ²)	
Celková hmotnost vláknů	ISO 2424	885 g/m ² (26,1 oz/yd ²)	
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	1658-CPR-3146	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	ISO 6356	Antistatický (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1	
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Třída pohodlí	EN 1307	LC3	
Zvuková izolace - ΔLw	ISO 10140	27 dB	
Zvuková pohltivost	ISO 354	0.15	
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	intezivní používání	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
Rozměrová stálost	EN 986	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.20 %	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Certifikát GUI Allergy		basic	
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	≤ 1000 μg / m ³	
Rozměry a vzory			
Role		Role 4 m	
Počet dostupných dekorů		10	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (26/03/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.