



# DESSO & Ex Nature

## Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Typ výrobku	EN 1307	Textilní podlahové krytiny	
Komerční použití	EN 1307	33 vysoká zátěž	EN 1307
Certifikace kvality		ISO 9001 ISO 14001	
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Kalibr stehů		1/10"	
Struktura vlákna	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Print	
Primární podklad	ISO 2424	Polyester - Polyamide fleece	
Celková tloušťka	ISO 1765	6,50 mm (0,26 ")	
Výška vlasu	ISO 1766	4,3 mm (0,17 ")	
Celková hmotnost vlasu	ISO 8543	1930 g/m <sup>2</sup> (56,9 oz/yd <sup>2</sup> )	
Celková hmotnost vlákna	ISO 2424	980 g/m <sup>2</sup> (28,9 oz/yd <sup>2</sup> )	
Hmotnost vlákna nad povrchem ( g/m <sup>2</sup> )	ISO 8543	590 g/m <sup>2</sup> (17,4 oz/yd <sup>2</sup> )	
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	1658-CPR-3146	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	ISO 6356	Antistatický (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1	
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Třída pohodlí	EN 1307	LC2	
Zvuková izolace - ΔLw	ISO 10140	25 dB	
Zvuková pohltivost	ISO 354	0.2	
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	intezivní používání	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů	
Rozměry a vzory			
Role		Role 4 m	
Počet dostupných dekorů		18	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (12/01/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.