DESSO Textilní podlahové krytiny - Role

Linon

Předběžná specifikace dle to EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všívaný 1/10 “						
Vzhled	ISO 2424		Střižený vlas						
Způsob barvení			Potisk						
Šíře		cm	400	ft	13.1				
Primární podklad	ISO 2424		Polyester fleece						
Sekundární podklad	ISO 2424		Polypropylenová tkaná						
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2				
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.1	inch	0.12				
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	1950	oz/yd²	57.6				
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	610	oz/yd²	18.0				
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	330	oz/yd²	9.7				
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.106	lb/in³	0.0038				
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104				
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-						
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-						
Zátěžová třída	EN 1307		32 Komerční -vysoká zátěž						
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 1						
Útlum kročejového hluku ΔL_w	ISO 10140	dB							
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_s							
Snížení hluku	ISO 354	α_w							
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W ≤ 0,17							
Hořlavost	EN 13501-1		Cfl - s1 (testován nalepený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		B2097277						

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Manufactured by:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Cfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkové % regenerovaného obsahu se liší podle výrobku a barvy. Zda daná barva obsahuje ECONYL® a přesné procento tohoto obsahu najdete na našich webových stránkách: www.tarkett.com.

Podlahové výrobky DESSO je třeba pokládat plně v souladu s pokyny pro pokládku od společnosti Tarkett a uznávanými obchodními normami. Pro zachování vysoké úrovně vzhledu je zásadní účinný program pravidelného čištění a údržby. Podlahové výrobky DESSO by se měly používat pouze jako podlahové krytiny. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo na změnu této specifikace bez předchozího upozornění; změny podléhají běžným výrobním tolerancím. Nejnovější verze technických specifikací naleznete na adrese www.tarkett.com.

EN-20210926

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett