



Vista EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

| | | | |
|---|------------------|--|---|
| Způsob výroby | ISO 2424 | Všíváný 1/10 " | |
| Vzhled | ISO 2424 | Strukturovaný smyčkový | |
| Způsob barvení | | Celoprobarvené vlákno | |
| Rozměry | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení) |
| Primární podklad | ISO 2424 | Polyesterová plst | |
| Sekundární podklad | ISO 2424 | Desso EcoBase® * - obsahuje v průměru 80 % C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu | |
| Složení vlákna | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) ** | |
| Celková výška | ISO 1765 | mm | 7.5 |
| Výška vlasu | ISO 1766 | mm | 5.0 |
| Celková hmotnost | ISO 8543 | g/m ² | 4250 |
| Celková hmotnost vlasu | ISO 2424 | g/m ² | 840 |
| Hmotnost vlasu nad povrchem | ISO 8543 | g/m ² | 610 |
| Hustota vlasu | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.122 |
| Počet vpichů | ISO 1763 | /dm ² | 1580 |
| Vnitřní napětí | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Vertikální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Horizontální odpor | ISO 10965 | Ohm | - |
| Zátěžová třída | EN 1307 | 33 Komerční - velmi vysoká zátěž | |
| Úroveň komfortu | EN 1307 | LC 3 | |
| Rozměrová stálost | EN 986 | % | ≤ 0,2 |
| Útlum kročejového hluku ΔL _w | ISO 10140 | dB | 30 |
| Zvuková pohltivost | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α _s | |
| Snížení hluku | ISO 354 | α _w | |
| Termální odpor | ISO 8302 | m ² .K/W | ≤ 0,17 |
| Hořlavost | EN 13501-1 | Bfl - s1 (testován volně položený) | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | |



* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20200401