

TECHNICAL INFORMATION

1666 LAWRENCE


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	bouclé high low
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% wool
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	22 medium domestic use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	700 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	1800 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	3-4 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	6 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	74.000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmteoorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.09 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	20 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	bouclé high low
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% wool
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	22 medium domestic use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	700 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	1800 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	3-4 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	6 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	74.000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.09 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	20 dB

COLOURS

112 Pearl	212 Barley
132 Corn	219 Down
169 Mouse	223 Mace

PRODIS RATING AND INFORMATION



CE
EN 14041

EN 1307



PRODIS: FCB620E2

DOP: 1025-117503



CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / *manufactured by*
fabriqué par / *hergestellt durch*

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.